

OK Autrod 12.22

Filo ramato non legato per la saldatura in arco sommerso di acciai strutturali, cantieristica navale, apparecchi a pressione, acciai a grano fine, etc. Si utilizza in combinazione con la maggior parte dei flussi. Il pi elevato contenuto di silicio lo rende soprattutto particolarmente adatto ad essere impiegato con flussi molto basici (es.OK 10.62) per aumentare la fluidit del bagno.

Specifiche	
Classificazioni	SFA/AWS A5.17 : EM12K EN ISO 14171-A : S2Si
Omologazioni	CE : EN 13479 DB : 52.039.05 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %		
C	Mn	Si
0.09	1.01	0.19