



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RE10134 OWEN ESD
Natural Comfort 11 Mondopoint®
FiberToe
CALZATURA TIPO "B"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 0,98



DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
Le scarpe da lavoro alte Owen offrono una combinazione unica di comfort, stile e protezione . La tomaia in microfibra effetto Nabuk è idrorepellente e resistente, ideale per mantenere il piede asciutto anche in ambienti difficili. Il puntale Fibertoe e il sottopiede antiforo ultra leggero garantiscono una sicurezza costante per tutta la giornata. La suola EVA e gomma azzurra aggiunge un tocco di originalità e garantisce aderenza eccellente su ogni superficie . Sono pensate per chi cerca scarpe alte che uniscano funzionalità e design moderno. Queste scarpe antinfortunistiche alte sono completamente metal free .	PUNTALE "Fibertoe" Resistenza all'urto. Altezza Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezza Libere dopo la compr. mm	20345:2022 ≥ 14 ≥ 14	OTTENUTO 17,0 18,5
	SOLETTA "Sottopiede antiforo ultra leggero" Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
	CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ²	< 10 ⁹ Ω ≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	Conforme N.A. N.A. 1,5 15,3
	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 cicli 12.800 cicli	77,5 620,2 Conforme Conforme
	SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm ³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) Assorbimento di energia del tacco J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	139 2,8 3,5 9,2 35
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,45 0,41 0,29 0,24